

Redni broj	Inventarni broj	Naziv dela	Zatečeno stanje	Dimenzije u centimetrima	Konzervatorski tretman
1	7084	Razglednica, stari Beograd, ulica Kralja Milana.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,7 x 9	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Beljenje fleka 3% rastvorom hidrogena. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
2	7087	Razglednica, stari Beograd, ulica Kralja Milana.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,8 x 8,8	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
3	7088	Razglednica, stari Beograd, kraljevski Dvor.	Predmet je mehanički oštećen, malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	14 x 8,8	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: ojačavanje mehanički oštećenih delova tankom japanskom hartijom i 2% rastvorom metil celuloze i nedogradnja nedostajućih delova debelom japanskom hartijom i 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
4	7089	Razglednica, stari Beograd, konak.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,8 x 8,9	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.

Redni broj	Inventarni broj	Naziv dela	Zatečeno stanje	Dimenzije u centimetrima	Konzervatorski tretman
5	7090	Razglednica, stari Beograd, Dvor sa unutrašnje strane s parkom.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,9 x 9,1	Mehaničko čišdenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
6	7091	Razglednica, stari Beograd, kraljevski Dvor.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	14 x 8,8	Mehaničko čišdenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
7	7092	Razglednica, stari Beograd, Stari kraljevski Dvor.	Predmet je mehanički oštećen, malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,7 x 8,8	Mehaničko čišdenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: ojačavanje mehanički oštećenih delova tankom japanskom hartijom i 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
8	7093	Razglednica, stari Beograd, Stari kraljevski Dvor.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	14 x 9,1	Mehaničko čišdenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
9	7095	Razglednica, stari Beograd, Novi kraljevski Dvor.	Predmet je mehanički oštećen, malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,9 x 9,2	Mehaničko čišdenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.

Redni broj	Inventarni broj	Naziv dela	Zatečeno stanje	Dimenzije u centimetrima	Konzervatorski tretman
10	7096	Razglednica, stari Beograd, Novi kraljevski Dvor.	Predmet je mehanički oštećen, malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,7 x 8,8	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: ojačavanje mehanički oštećenih delova tankom japanskom hartijom i 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
11	7098	Razglednica, stari Beograd, Novi kraljevski Dvor.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,8 x 9	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
12	7099	Razglednica, stari Beograd, Novi i Stari kraljevski Dvor.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	14 x 9	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
13	7100	Razglednica, stari Beograd, Novi i Stari kraljevski Dvor.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,8 x 9,1	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: alkoholom i vatom, a zatim potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
14	7101	Razglednica, stari Beograd, Novi i Stari kraljevski Dvor.	Predmet je mehanički oštećen, malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,7 x 8,8	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.

Redni broj	Inventarni broj	Naziv dela	Zatečeno stanje	Dimenzije u centimetrima	Konzervatorski tretman
15	7102	Razglednica, stari Beograd, Dvor.	Predmet je mehanički oštećen, malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,9 x 9	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
16	7103	Razglednica, stari Beograd, Stari kraljevski Dvor.	Predmet j mehanički oštećen, požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,9 x 8,9	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
17	7104	Razglednica, stari Beograd, Novi i Stari kraljevski Dvor.	Predmet je mehanički oštećen, malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	14 x 8,7	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
18	7504	Razglednica, stari Beograd, oficirska zadruga.	Predmet je mehanički oštećen, malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,9 x 8,8	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: alkoholom i vatom, a zatim potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: ojačavanje mehanički oštećenih delova tankom japanskom hartijom i 2% rastvorom metil celuloze Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
19	7523	Razglednica, stari Beograd, Novi kraljevski Dvor.	Predmet je mehanički oštećen, malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	14 x 8,9	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.

Redni broj	Inventarni broj	Naziv dela	Zatečeno stanje	Dimenzije u centimetrima	Konzervatorski tretman
20	7560	Razglednica, stari Beograd, oficirska zadruga.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	14 x 9	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
21	7588	Razglednica, stari Beograd, deo kraljevskog Dvora.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,5 x 8,4	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
22	7617	Razglednica, stari Beograd, Kralja Milana ulica.	Predmet je mehanički oštećen, malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,8, x 8,8	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: ojačavanje mehanički oštećenih delova tankom japanskom hartijom i 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
23	7618	Razglednica, stari Beograd, kraljevski Dvor.	Predmet je mehanički oštećen, malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	14 x 9	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: ojačavanje mehanički oštećenih delova tankom japanskom hartijom i 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
24	7626	Razglednica, stari Beograd, ulica Kralja Milana.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,9 x 9,1	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.

Redni broj	Inventarni broj	Naziv dela	Zatečeno stanje	Dimenzije u centimetrima	Konzervatorski tretman
25	7718	Razglednica, stari Beograd, Stari kraljevski Dvor.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	14,6 x 9	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: ojačavanje mehanički oštećenih delova tankom japanskom hartijom i 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
26	8457	Razglednica, stari Beograd, Stari i Novi kraljevski Dvor.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,7 x 8,8	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: ojačavanje mehanički oštećenih delova tankom japanskom hartijom i 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
27	8458	Razglednica, stari Beograd, oficirski dom i zadruga.	Predmet je mehanički oštećen, malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	14 x 8,9	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: ojačavanje mehanički oštećenih delova tankom japanskom hartijom i 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
28	8628	Razglednica, stari Beograd, kraljev Dvor.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	14,2 x 9,2	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
29	8642	Razglednica, stari Beograd, oficirska zadruga.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	14 x 8,9	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.

Redni broj	Inventarni broj	Naziv dela	Zatečeno stanje	Dimenzije u centimetrima	Konzervatorski tretman
30	10055	Razglednica, stari Beograd, jadranska podunavska banka.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	14,1 x 9,1	Mehaničko čišdenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
31	10056	Razglednica, stari Beograd, Novi Dvor.	Predmet je mehanički oštećen, malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,6 x 8,7	Mehaničko čišdenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: ojačavanje mehanički oštećenih delova tankom japanskom hartijom i 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
32	10863	Razglednica, stari Beograd, Kralja Milana ulica.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,8 x 8,9	Mehaničko čišdenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
33	10864	Razglednica, stari Beograd, pogled na ulicu Kralja Milana.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	14 x 9,2	Mehaničko čišdenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
34	11777	Razglednica, stari Beograd, Kraljev Dvor.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,7 x 8,7	Mehaničko čišdenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.

Redni broj	Inventarni broj	Naziv dela	Zatečeno stanje	Dimenzije u centimetrima	Konzervatorski tretman
35	12718	Razglednica, stari Beograd, Kraljev Dvor.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije), flekav i zaprljan prašinom.	14 x 9,1	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Beljenje fleka 3% rastvorom hidrogena. Pranje: alkoholom i vatom, a zatim potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: ojačavanje mehanički oštećenih delova tankom japanskom hartijom i 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
36	13447	Razglednica, stari Beograd, pogled na ulicu Kralja Milana.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,8 x 8,8	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
37	13478	Razglednica, stari Beograd.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,9 x 9	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
38	13507	Razglednica, stari Beograd, Kralja Milana ulica sa Dvorom.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,8 x 8,8	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: ojačavanje mehanički oštećenih delova tankom japanskom hartijom i 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.

Redni broj	Inventarni broj	Naziv dela	Zatečeno stanje	Dimenzije u centimetrima	Konzervatorski tretman
39	13508	Razglednica, stari Beograd, konak.	Predmet je mehanički oštećen, malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom, vidljivi ostaci lepka.	14 x 8,8	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: ojačavanje mehanički oštećenih delova tankom japanskom hartijom i 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
40	13756	Razglednica, stari Beograd, Stari i Novi kraljevski Dvor.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	14,1 x 8,7	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: ojačavanje mehanički oštećenih delova tankom japanskom hartijom i 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
41	13851	Razglednica, stari Beograd, kraljevski Dvor.	Predmet je mehanički oštećen, malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	14,1 x 9,1	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
42	13882	Razglednica, stari Beograd, Kralj Milanova ulica.	Predmet je mehanički oštećen, požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	14,2 x 9,2	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Beljenje fleka 3% rastvorom hidrogena. Pranje: alkoholom i vatom, a zatim potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: ojačavanje mehanički oštećenih delova tankom japanskom hartijom i 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.

Redni broj	Inventarni broj	Naziv dela	Zatečeno stanje	Dimenzije u centimetrima	Konzervatorski tretman
43	13912	Razglednica, stari Beograd.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,6 x 9	Mehaničko čišdenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
44	13926	Razglednica, stari Beograd, oficirski dom i zadruga.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	14 x 9	Mehaničko čišdenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
45	13927	Razglednica, stari Beograd, Kralj Milanova ulica.	Predmet je mehanički oštećen, malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,8 x 8,9	Mehaničko čišdenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: ojačavanje mehanički oštećenih delova tankom i debelom japanskom hartijom i 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
46	13928	Razglednica, stari Beograd, Kralja Milana ulica sa Dvorom.	Predmet je mehanički oštećen, malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,8 x 8,7	Mehaničko čišdenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
47	13929	Razglednica, stari Beograd, Dvor.	Predmet je mehanički oštećen, malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,9 x 9,2	Mehaničko čišdenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: ojačavanje mehanički oštećenih delova tankom japanskom hartijom i 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.

Redni broj	Inventarni broj	Naziv dela	Zatečeno stanje	Dimenzije u centimetrima	Konzervatorski tretman
48	14248	Razglednica, stari Beograd, Stari i Novi kraljevski Dvor.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	14 x 9	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
49	14249	Razglednica, stari Beograd, Kralja Milana ulica.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	14,2 x 9,1	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
50	14273	Razglednica, stari Beograd, Novi kraljevski Dvor.	Predmet je mehanički oštećen, malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,8 x 8,8	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: ojačavanje mehanički oštećenih delova tankom i debelom japanskom hartijom i 2% rastvorom metil celuloze Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
51	14274	Razglednica, stari Beograd, Kralj Milanova ulica.	Predmet je mehanički oštećen, malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	14 x 9	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: ojačavanje mehanički oštećenih delova tankom japanskom hartijom i 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
52	14275	Razglednica, stari Beograd, Kralj Milanova ulica.	Predmet je mehanički oštećen, malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	14 x 9,2	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: alkoholom i vatom, a zatim potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: ojačavanje mehanički oštećenih delova tankom i debelom japanskom hartijom i 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.

Redni broj	Inventarni broj	Naziv dela	Zatečeno stanje	Dimenzije u centimetrima	Konzervatorski tretman
53	14299	Razglednica, stari Beograd.	Predmet je mehanički oštećen, požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,2 x 8,5	Mehaničko čišćenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Beljenje fleka 3% rastvorom hidrogena. Pranje: alkoholom i vatom, a zatim potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: ojačavanje mehanički oštećenih delova tankom japanskom hartijom i 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
54	14305	Razglednica, stari Beograd, Kralja Milana ulica.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	14,3 x 9	Mehaničko čišćenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
55	14353	Razglednica, stari Beograd, konak.	Predmet je mehanički oštećen, malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,9 x 8,8	Mehaničko čišćenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: ojačavanje mehanički oštećenih delova tankom japanskom hartijom i 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
56	14354	Razglednica, stari Beograd, oficirski dom.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,8 x 8,8	Mehaničko čišćenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.

Redni broj	Inventarni broj	Naziv dela	Zatečeno stanje	Dimenzije u centimetrima	Konzervatorski tretman
57	14355	Razglednica, stari Beograd, Stari Dvor.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,8 x 8,9	Mehaničko čišdenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
58	14363	Razglednica, stari Beograd, Kralja Milana ulica.	Predmet je požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	14,2 x 9	Mehaničko čišdenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: alkoholom i vatom, a zatim potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
59	14369	Razglednica, stari Beograd, Kraljev Dvor.	Predmet je mehanički oštećen, malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	14 x 9	Mehaničko čišdenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: ojačavanje mehanički oštećenih delova tankom japanskom hartijom i 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
60	14382	Razglednica, stari Beograd, pogled na Novi i Stari Dvor.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,8 x 9,2	Mehaničko čišdenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
61	14383	Razglednica, stari Beograd, pogled na ulicu Kralja Milana, Novi Dvor.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,8 x 9	Mehaničko čišdenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.

Redni broj	Inventarni broj	Naziv dela	Zatečeno stanje	Dimenzije u centimetrima	Konzervatorski tretman
62	14487	Razglednica, stari Beograd, Kralja Milana ulica.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	14,4 x 9,1	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
63	14523	Razglednica, stari Beograd, oficirska zadruga.	Predmet je mehanički oštećen, malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,9 x 8,9	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: ojačavanje mehanički oštećenih delova tankom japanskom hartijom i 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
64	14565	Razglednica, stari Beograd, Stari i Novi kraljevski Dvor.	Predmet je mehanički oštećen, malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	14 x 8,8	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: ojačavanje mehanički oštećenih delova tankom japanskom hartijom i 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
65	14567	Razglednica, stari Beograd, Novi Dvor.	Predmet je mehanički oštećen, malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,7 x 8,9	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: ojačavanje mehanički oštećenih delova tankom japanskom hartijom i 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
66	14607	Razglednica, stari Beograd, Bulevar Crvene Armije.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13 x 7,9	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.

Redni broj	Inventarni broj	Naziv dela	Zatečeno stanje	Dimenzije u centimetrima	Konzervatorski tretman
67	14611	Razglednica, stari Beograd, Kralja Milana ulica.	Predmet je mehanički oštećen, malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,8 x 8,9	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: ojačavanje mehanički oštećenih delova tankom japanskom hartijom i 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
68	14721	Razglednica, stari Beograd, Stari kraljevski Dvor.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,6 x 8,5	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
69	14722	Razglednica, stari Beograd, Novi Dvor.	Predmet je mehanički oštećen, požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije), flekav i zaprljan prašinom.	14,1 x 9,1	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Beljenje fleka 3% rastvorom hidrogena. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: ojačavanje mehanički oštećenih delova tankom japanskom hartijom i 2% rastvorom metil celuloze i nedogradnja nedostajućih delova debelom japanskom hartijom i 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
70	14885	Razglednica, stari Beograd, Kralja Milana ulica.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,9 x 8,9	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.

Redni broj	Inventarni broj	Naziv dela	Zatečeno stanje	Dimenzije u centimetrima	Konzervatorski tretman
71	14906	Razglednica, stari Beograd, Kralja Milana ulica.	Predmet je mehanički oštećen, požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	14 x 8,8	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
72	14927	Razglednica, stari Beograd, celokupan izgled.	Predmet je mehanički oštećen, malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,8 x 8,8	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: ojačavanje mehanički oštećenih delova tankom japanskom hartijom i 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
73	14968	Razglednica, stari Beograd, Stari i Novi kraljevski Dvor.	Predmet je mehanički oštećen, požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,9 x 9,2	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: alkoholom i vatom, a zatim potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: ojačavanje mehanički oštećenih delova tankom japanskom hartijom i 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
74	14969	Razglednica, stari Beograd, Stari kraljevski Dvor.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,6 x 8,8	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
75	14970	Razglednica, stari Beograd, konak.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13 x 8,9	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.

Redni broj	Inventarni broj	Naziv dela	Zatečeno stanje	Dimenzije u centimetrima	Konzervatorski tretman
76	14971	Razglednica, stari Beograd, oficirski dom.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,7 x 8,8	Mehaničko čišdenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
77	14972	Razglednica, stari Beograd, Novi kraljevski Dvor.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,8 x 8,8	Mehaničko čišdenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: ojačavanje mehanički oštećenih delova tankom japanskom hartijom i 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
78	14973	Razglednica, stari Beograd, ulica Kralja Milana.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	14 x 9,2	Mehaničko čišdenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
79	14974	Razglednica, stari Beograd, konak.	Predmet je mehanički oštećen, malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,1 x 9	Mehaničko čišdenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
80	14975	Razglednica, stari Beograd, Stari kraljevski Dvor.	Predmet je mehanički oštećen, malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,6 x 9,8	Mehaničko čišdenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: ojačavanje mehanički oštećenih delova tankom japanskom hartijom i 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.

Redni broj	Inventarni broj	Naziv dela	Zatečeno stanje	Dimenzije u centimetrima	Konzervatorski tretman
81	14976	Razglednica, stari Beograd, pogled na Novi i Stari Dvor.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,9 x 9	Mehaničko čišdenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
82	14977	Razglednica, stari Beograd, Novi kraljevski Dvor.	Predmet je mehanički oštećen, malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,9 x 9	Mehaničko čišdenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: ojačavanje mehanički oštećenih delova tankom japanskom hartijom i 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
83	14978	Razglednica, stari Beograd, Novi kraljevski Dvor.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	14,1 x 9,1	Mehaničko čišdenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
84	14979	Razglednica, stari Beograd, Dvor.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	14 x 9	Mehaničko čišdenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
85	14980	Razglednica, stari Beograd, pogled na Novi i Stari Dvor.	Predmet je mehanički oštećen, malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,8 x 8,8	Mehaničko čišdenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.

Redni broj	Inventarni broj	Naziv dela	Zatečeno stanje	Dimenzije u centimetrima	Konzervatorski tretman
86	14981	Razglednica, stari Beograd, pogled na ulicu Kralja Milana, Novi Dvor.	Predmet je mehanički oštećen, malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,8 x 8,7	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: ojačavanje mehanički oštećenih delova tankom japanskom hartijom i 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
87	14983	Razglednica, stari Beograd, Kralja Milana ulica.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,6 x 8,9	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
88	15089	Razglednica, stari Beograd, Stari kraljevski Dvor.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	14 x 9	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: ojačavanje mehanički oštećenih delova tankom japanskom hartijom i 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
89	15090	Razglednica, stari Beograd, Stari Dvor.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	14 x 9	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: ojačavanje mehanički oštećenih delova tankom japanskom hartijom i 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
90	15092	Razglednica, stari Beograd, pogled na Novi i Stari Dvor.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	14 x 8,9	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.

Redni broj	Inventarni broj	Naziv dela	Zatečeno stanje	Dimenzije u centimetrima	Konzervatorski tretman
91	15093	Razglednica, stari Beograd, Stari Dvor.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	14,1 x 9,1	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: ojačavanje mehanički oštećenih delova tankom japanskom hartijom i 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
92	15094	Razglednica, stari Beograd, Stari Dvor.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,9 x 8,9	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
93	15095	Razglednica, stari Beograd, Kralja Milana ulica.	Predmet je požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	14,2 x 9,1	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: alkoholom i vatom, a zatim potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: ojačavanje mehanički oštećenih delova tankom japanskom hartijom i 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
94	15096	Razglednica, stari Beograd, Kralj Milanova ulica.	Predmet je požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	14,1 x 8,9	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: alkoholom i vatom, a zatim potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.

Redni broj	Inventarni broj	Naziv dela	Zatečeno stanje	Dimenzije u centimetrima	Konzervatorski tretman
95	15097	Razglednica, stari Beograd, Novi kraljevski Dvor.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,8 x 8,8	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: ojačavanje mehanički oštećenih delova tankom japanskom hartijom i 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
96	15098	Razglednica, stari Beograd, pogled na ulicu Kralja Milana, Novi Dvor.	Predmet je požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	13,8 x 8	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: ojačavanje mehanički oštećenih delova tankom japanskom hartijom i 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
97	15099	Razglednica, stari Beograd, Stari i Novi kraljevski Dvor.	Predmet je požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	14,1 x 9,1	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: alkoholom i vatom, a zatim potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: ojačavanje mehanički oštećenih delova tankom japanskom hartijom i 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
98	15100	Razglednica, stari Beograd, fasada novog Kraljevskog Dvorca	Predmet je mehanički oštećen, malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	14 x 8,8	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.
99	15101	Razglednica, stari Beograd, Dvor.	Predmet je malo požuteo od kiseline (nastale usled izlaganja svetlosti, kao i prirodnog starenja hartije) i zaprljan prašinom.	14 x 8,8	Mehaničko čišđenje: otklanjanje nečistoda gumicom u prahu i vatom. Probe rastvorljivosti mastila i boja. Pranje: potapanje u mlakoj vodi 5-10 minuta. Restauracija: konsolidacija, ojačavanje 2% rastvorom metil celuloze. Presovanje: između upijajućih hartija i kartona.

